



Pinotex Classic Heldækkende

Til facader, hegn og lignende

Produktbeskrivelse:

Classic Heldækkende er en traditionel, alkydoliebaseret træbeskyttelse. Giver en fyldig, dækkende og vandafvisende overflade, der fremhæver træets struktur, men skjuler åretegninger. Er dryp- og stænkfri i konsistensen.

Anvendelse:

Til behandling af nyt og ubehandlet træ, træfacader, gavle, hegn og lignende, samt på overflader der tidligere er behandlet med olie- eller alkydoliemaling. Classic Heldækkende er ikke egnet til overflader, der tidligere er behandlet med vandfortyndbare akryl-, eller plastalkyd malingstyper.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Udvendigt træ må indeholde max. 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt træ, ubehandlet træ

Grundes med Pinotex Superbase mod råd og svamp. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning. Der færdigmales normalt 2 gange med Classic Heldækkende.

Tidligere behandlet træ

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og overfladen efterskylles med rent vand. Begroninger som skimmel, alger, mos behandles med algerensemiddel og afrenses. Løstsiddende malinglag afrenses til fast underlag. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ (gråtræ) afrenses ved fx. slibning til ren frisk træoverflade. Bort træ grundes med Pinotex Superbase. Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Classic Heldækkende.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude
Produkttype: Alkyd/olie
Glans: 30 - Halvmat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter
Tørretid: v. 23°C/50% RF: 12 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 16 timer
Påføring: Pensel, rulle
Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)
Farver/Baser: Base White, Sort, Svenskrød, Grøn Umbr, Base Clear
Emballage: 1-, 2,5-, 5-, 10 L
Fortynding: Mineralisk terpentin
Rengøring af værktøj: Penselrens el. mineralisk terpentin
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode (1993): 1-1
VOC: EU grænseværdi (kat. A/e): 400 g/l (2010). indeholder max. 399 g/l VOC.