



Pinotex Dør og Vinduesmaling

Produktbeskrivelse:

Pinotex Dør & Vinduesmaling er en halvblank akrylmaling til døre, vinduer og havemøbler udendørs.
Pinotex Dør- og Vinduesmaling giver en meget slidstærk og vejrmotstandsdygtig overflade med høj glans- og kulørbestandighed. Er hurtigtørrende og klæbefri efter tørring, hvilket gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Uvendigt træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt og ubehandlet træ:

Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Super Base. Kitning og fugning, samt udfyldning af huller og revner, udføres med akrylplastkit el. termokit. Knaster, harpiksholdige områder og olieholdigt træ affedes først med fx. rensebenzin. Der grundmales herefter med Sadolin Trægrunder V. Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling.

Tidligere behandlet træ:

Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse el. maling afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Blanke flader matslibes og slibestøv fjernes. Gråt og nedbrudt træ slibes til rent frisk træ. Bare områder pletgrundes som under "nyt og ubehandlet træ". Der færdigmales normalt 1-2 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling.

Påføring:

Pinotex Dør- og Vinduesmaling omrøres grundigt før brug. Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C eller over +25°C Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Inde og Ude
Produkttype: Akryl
Glans: 35 - Halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter
Tørretid: v. 23°C/50% RF 2 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 4 timer
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)
Farver/Baser: Base White (Hvid), RAL 9010, Base Clear
Emballage: 1-, 2.5 L
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode (1993): 00-1
VOC: EU grænseværdi (kat. A/d): 130 g/l (2010). indeholder max. 35 g/l VOC.
Miljø mærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005