



Pinotex Hybrid Plus

Til facader, hegn og lign.

Produktbeskrivelse:

Pinotex Hybrid Plus er en vandfortyndbar oliebaseret dækkende træbeskyttelse udviklet med QDHS teknologi, én patenteret teknologi, som sikrer enestående dybdeindtrængning og ekstra god beskyttelse mod al slags vejr. Yder god beskyttelse mod overfladebegroninger, som mug og skimmelsvamp.

Anvendelse:

Velegnet til alle træoverflader som fx. facader, udhæng, hegn og lignende. Til behandling af nyt og ubehandlet træ, træfacader, gavle, hegn og lignende, samt på tidligere behandlede overflader.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Uvendigt træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt træ, ubehandlet træ:

Grundes med Pinotex Superbase mod råd og svamp. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning.

Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Hybrid Plus.

Tidligere behandlet træ:

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og overfladen efterskylles med rent vand. Begroninger som skimmel, alger, mos behandles med algerensemiddel og afrenses. Løstsiddende malinglag afrenses til fast underlag. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ (gråtræ) afrenses ved fx. slibning til ren frisk træoverflade. Bart træ grundes med Pinotex Superbase. Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Hybrid Plus.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude
Produkttype: Alkyd/Olie
Glans: 30 - Halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)
Farver/Baser: Base White, Sort, Base Clear
Emballage: 1-, 2,5-, 5-, 10 L
Fortynding: Vand. Max.10 %.
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode (1993): 0-3
VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 20 g/l VOC