



Pinotex Superbase BPR

Grundingsolie til træ

Produktbeskrivelse:

Pinotex Superbase er en grundingsolie til nyt og bart træ, der trænger dybt ind i træet og hindrer fugtindtrængning, samt stabiliserer træets bevægelser og minimerer risikoen for revnedannelser. Behandling med Pinotex Superbase sikrer god vedhæftning til efterfølgende behandling med Pinotex træbeskyttelser.

Anvendelse:

Må kun anvendes på udendørs træ over jord, i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1, som forebyggende behandling mod råd og træødelæggende svamp. Al anden anvendelse er forbudt med mindre der foreligger speciel tilladelse. Det behandlede træ skal overfladebehandles med træbeskyttelse eller maling og overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Udvendigt træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt, ubehandlet og trykimprægneret træ:

Træet grundes med Pinotex Superbase til træet er mættet, uden at der dannes blank overflade. Vær omhyggelig med grundning af endetræ til fuld mætning. Grundet træ skal efterbehandles inden max. 2 uger med Pinotex transparente eller dækkende træbeskyttelser.

Tidligere behandlet træ:

Løst og dårligt hæftende maling eller træbeskyttelse afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Efter rengøring må overfladen ikke være afsmittende. Blanke flader matslibes og slibestøvet fjernes. Gråt og nedbrudt træ slibes til fast, ren træoverflade. Bare områder grundes som under "Nyt og ubehandlet træ". Grundet træ skal efterbehandles inden max. 2 uger med Pinotex transparente eller dækkende træbeskyttelser.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Må ikke anvendes på træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Må ikke anvendes indendørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges i forbindelse med behandling af vinduesrammer og yderdøre. For at beskytte organismer, der lever i vand, må midlet ikke anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) - Skal opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude
Produkttype: Alkydolie, træbeskyttelsesmiddel (PT8). BPR reg. Nr. 5402.
Rækkeevne: 4,5-5,5 m²/liter. Anbefalet forbrug: 200 ml/pr. m². Rækkeevnen afhænger af underlagets porøsitet/sugeevne.
Tørretid: v. 23°C/50% RF: 4 timer
Overmalbar v. 23°C/50% RF: 16 timer
Påføring: Pensel
Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)
Farver/Baser: Farveløs
Emballage: 1-, 2,5 L
Fortynding: Produktet er brugsklart og skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj: Penselrens
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode (1993): 00-1