



# Pinotex Trægrender V

Til nyt og tidligere behandlet træ

## Produktbeskrivelse:

Vandig grundmaling beregnet til grundmaling af udendørs træ, som f.eks. døre, vinduer, havemøbler, facader, hegn, m.fl. Pinotex Trægrender V er porefyldende, samt sikrer optimal vedhæftning til nyt, ubehandlet træ og tidligere malet eller træbeskyttet træ. Pinotex Trægrender V modvirker fugtoptagelse i træet og holder træet tørt, hvilket minimerer bevægelser og revnedannelser i træet og forlænger hele behandlingens holdbarhed.

## Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Uvendigt træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt, ubehandlet træ, samt trykimprægneret træ

Grundes med Pinotex Superbase mod råd og svamp. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning. For optimal holdbarhed af hele behandlingen, grundmales alle flader herefter med Pinotex Trægrender V.

Der færdigmales normalt 2 gange med valgfri Pinotex Dækkende Træbeskyttelse i ønsket kulør.

Tidligere behandlet træ

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og overfladen efterskylles med rent vand. Begroninger som skimmel, alger, mos behandles med algerensemiddel og afrenses. Løstsiddende malinglag afrenses til fast underlag. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ (gråtræ) afrenses ved fx. slibning til ren frisk træoverflade. Områder med bart træ grundes med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrender V. Der færdigmales normalt 2 gange med Pinotex Dækkende Træbeskyttelse i ønsket kulør.

## Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

## Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.pinotex.dk](http://www.pinotex.dk)



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Ude

**Produkttype:** Akryl/Alkyd

**Rækkeevne:** 6-10 m<sup>2</sup>/liter. - Rækkeevnen

afhænger af underlagets ind sugning/porøsitet

**Tørretid: v. 23°C/50% RF** 2 timer

**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** 4 timer

**Påføring:** Pensel, rulle

**Klimaforhold:** Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)

**Farver/Baser:** Hvid

**Emballage:** 1-, 2,5 L

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode (1993):** 00-1

**VOC:** EU grænseværdi (kat. A/g): 30 g/l (2010). indeholder max. 2 g/l VOC.

**Miljø mærkning:** Svanen, Licens Nr. 3097 0005