



Pinotex Transparent Plus

Til facader, hegn og lignende

Produktbeskrivelse:

Pinotex Transparent Plus er en vandfortyndbar oliebaseret transparent træbeskyttelse udviklet med QDHS teknologi, en patenteret teknologi, som sikrer enestående indtrængning i træet og ekstra høj beskyttelse mod al slags vejr. Pinotex Transparent Plus giver en transparent overflade, der fremhæver træets åretegninger og struktur, samtidig med at det beskytter mod fugtindtrængning og sprækkedannelser i træet. Yder god beskyttelse mod overfladebegroninger, som mug og skimmelsvamp.

Anvendelse:

Til behandling af nyt og ubehandlet træ, træfacader, gavle, hegn og lignende, samt på træoverflader, der tidligere er behandlet med transparent alkyd/olie træbeskyttelse.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Uvendigt træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Nedbrudt gråtræ bortslibes til ren træoverflade, inden behandling. Løst og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til fast underlag.

Nyt træ, ubehandlet træ:

Grundes med Pinotex Superbase mod råd og svamp. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning.

Der behandles normalt 2 gange med Pinotex Transparent Plus.

Tidligere behandlet træ:

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og overfladen efterskylles med rent vand. Begroninger som skimmel, alger, mos behandles med algerensemiddel og afrenses. Løstsiddende malinglag afrenses til fast underlag. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ (gråtræ) afrenses ved fx. slibning til ren frisk træoverflade. Bart træ grundes med Pinotex Superbase. Der færdigbehandles normalt 2 gange med Pinotex Transparent Plus.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude

Produkttype: Modificeret alkyd/olie emulsion

Rækkeevne: 8-10 m²/liter. - Rækkeevnen

afhænger af underlagets ind sugning/porøsitet

Tørretid: v. 23°C/50% RF 6 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: 12 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C./ 40-80% RF (65% RF optimalt)

Farver/Baser: Base Clear

Emballage: 1-, 2,5-, 5 L

Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode (1993): 0-3