



Pinotex Panelhvid

Dækkende

Produktbeskrivelse

Anvendes til ubehandlede eller lakerede væg- og loftpaneler af træ, der ikke kræver en slidstærk overflade.

Pinotex Panelhvid Dækkende giver en fyldig, refleksfri og helmat overflade, der tåler let rengøring og aftørring. Den har foruden sin høje dækkraft, en god isoleringsevne mod gennemslag fra nikotin, tørre vandskjolder og de fleste farvestoffer, der er naturligt forekommende i træ. Knaster og harpiksudsvedninger kan behøve Pinotex Knastlak for H. Produktet er ikke egnet til behandling af træværk som vinduer, døre, fodpaneler, karme og lignende træ, hvor der kræves en mere slidstærk overflade.

Brugsvejledning

Produktet omrøres omhyggeligt før og under brug.

Klargøring

Underlaget skal være rent og tørt, fri for nikotin, harpiks, fedt, olie, voks og lignende forureninger. Tilmudsede overflader vaskes med Pinotex Grundrens - Træ. Vask efter med rent vand. Lakerede overflader matslibes for vedhæftning. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med rensed benzin og isoleres med Sadolin Knastlak, inden der behandles med Pinotex Panelhvid Dækkende.

Fladen være fuldstændig gennemtør inden behandling. Fordampning af vand fra sprækker og sammenføjninger kan tage flere dage.

Påføring

Påfør Pinotex Panelhvid Dækkende 2-3 gange med en kortluvet malerulle eller en bred pensel i bræddets bredde. Start med at male bræddesamlinger/profiler med en smal pensel og lad tørre.

Mal 1-2 brædder ad gangen, i træets længderetning.

Tørretid

2 timer v/20° C, 50% REL luftfugtighed.

Genbehandling: Efter min. 24 timer. Opstår der misfarvninger/gennemslag efter 1. påføring, ventes min. 48 timer, inden genbehandling. For tidlig overmaling kan resultere i nedsat isoleringsevne.



TEKNISKE DATA		rev: 01/03/2010
Produkttype	Loftmaling til træ, dækkende	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Acryldispersion, spærrende	
Glansgrad	Helmat	
Rækkeevne	Ca. 7-10 m ² /liter.	
Fortynding	Kan fortyndes med vand. - max. 5 %. Fortynding nedsætter isoleringsevnen.	
Tørretid v. 23°C/50% RF	2 timer	
Genbehandling	Efter 24 timer	
Påføring	Pensel, kortluvet malerulle	
Kulør	Hvid	
Emballage størrelse	2,5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		